

Gipsblok Type PROMHYDRO NORMAAL

PROMHYDRO NORMAAL	5 cm	7 cm	8 cm	10 cm	10 cm
Afmetingen (mm)	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 550
Kleur	Blauw				
Indicatief gemiddeld gewicht/blok (kg)	± 16	± 22	± 25	± 32	± 27
Indicatief gemiddeld gewicht/m ² (kg)	± 48	± 66	± 76	± 96	± 96
Volumieke massa (kg/m ³) ± 5 %	950	950	950	950	950
Gemiddeld lijmverbruik (kg/m ²)	0,85	1,15	1,25	1,55	1,80
Gemiddeld verbruik afwerkingslijm (kg/m ²)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Brandweerstand (uren)		3	3	3	3
Drukweerstand (N/mm ²)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Hardheid - Shore C	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55
pH - waarde	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
Breuklast bij buiging (kN) (En 12859 §4.10)		≥ 2,3	≥ 2,7	≥ 4	≥ 5,1
Akoestische isolatie waarde Rw (dB)		35	35	39	39
Water absorptie na 2 uur onderdompeling	≤ 5% droge massa				
M ² /palet	18	13,33	12	10	8,20
Aantal blokken/palet	54	40	36	30	30
Artikel code	10503	10703	10803	11003	11019